

# Axellent

## Teknisk Information X-Guard

Produktfakta material X-Guard			
Produkt	Dimension (mm)	Standarder	Generella standarder
Stolpe	70x70x2,0 mm	HX340LAD Z100	EN 10292
Stolpe	50x50x1,5 mm	HC260LA	EN 10268
Fot	170x130x8 mm (70x70)	S355MC	EN 10149-2-2013
Fot	145x55x6 mm (50x50)	S600MC	
Panel	Vertikala 30x20x1,25 mm	DIN RSt 37-2, EN E235+CR1, SS 1312	EN 10305-5 (DIN 2394)
	Horisontala 25x15x1 mm	DIN RSt 37-2, EN E235+CR1, SS 1312	EN 10305-5 (DIN 2394)
Tråd	Vertikala Dia 3 mm	EN C9D, SS 1312	
	Horisontala Dia 2,5 mm	EN C9D, SS 1312	
Plast och plåtpanel	Plast 2 mm	Termoplastisk polyester	
	Plåt 0,8 mm	DIN 1623, EN 10130, DC01	
Panelfästen	Övre plast	POM C 3510	
	Stålstift	A8-3185 Fe/Zn-Fe	
	Undre plast (täcker stålplattan)	PP	
	Stålplatta	Ymagine D1	EN 10111:DD11
Stolpe topplugg	Plast	PP	
Stolpe fotkåpa	Plast	PC/ABS45FS	
Fästen för skena (slagport)	Plast	PP	
Support för skjutport	Plast	PP20%GF	
Färg panel (standard)	Svart RAL 9011	60-150 µm pulverlack	
Färg stolpe (standard)	Gul RAL 1018	60-150 µm pulverlack	

**Rengöring:** För rengöring används vatten och ett mildt rengöringsmedel. Skölj av med ljummet vatten. Överflödigt vatten torkas av med en luddfri bomullstrasa. Skurmedel, stålborste, skursvamp eller andra produkter med slipande effekt får ej användas. Undvik torkpapper som lätt ger repor.

DRIFT- OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER					
RENGÖRING	UTFÖRS X ANTAL GÅNGER PER			VID BEHOV	BILAGA
	VECKA	MÅNAD	ÅR		
				X	

Förbättring av färg kan ske vid behov. Extra sprayfärg kan köpas av Axellent AB.

OBS! Axellents nät-, plast- eller plåtväggar får inte förvaras utomhus eller i fuktig miljö då risk för rost föreligger.